

# Duparol Fassaden-Spachtel TB

Готовая к применению фасадная шпатлевка на основе синтетической смолы с содержанием растворителей.

Техническая информация № FS030D NOE.



## Описание продукта

Область применения:	Легко тягучая шпатлевочная масса для мелкозернистого шпатлевания с толщиной слоя до 3 мм для санации небольших дефектов и неровностей в штукатурке и бетоне, для полнослойного сглаживания и выравнивания неравномерно затертой мелкозернистой штукатурки, а также для сглаживания бетона. Максимальная толщина слоя: 3 мм.
Свойства продукта:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ атмосферостойкость</li> <li>▪ морозостойкость при применении и хранении</li> <li>▪ простота в применении</li> <li>▪ может подвергаться шлифованию</li> <li>▪ высокая адгезия с подложкой</li> </ul>
Основа материала:	Синтетическая смола.
Упаковка:	20 кг
Хранение:	В прохладном месте, в плотно закрытой упаковке. Срок хранения в оригинально закрытой упаковке мин. 12 месяцев.

## Применения

Подходящие подложки:	<p>Минеральные подложки, известково-цементные штукатурки, кирпичная кладка, бетон.</p> <p>Поверхности с отложениями грязи, мучнисто-зернистым слоем или водорослями необходимо почистить механическим способом или струей воды под напором сверху вниз. Подложки должны обладать несущей способностью, быть чистыми, сухими, без разделяющих веществ.</p>
Подготовка поверхности:	Штукатурки растворных групп P II и P III:



Новые штукатурки можно покрывать после полного высыхания, как правило, через 2-4 недели.

Старые штукатурки: Места подновления штукатурки должны хорошо схватиться и просохнуть.

На грубопористых, впитывающих, имеющих легкую осыпь песка или старых штукатурках рекомендуется грунтование с использованием продукта OptiGrund E.L.F. На критических подложках необходимо грунтование продуктом Dura-grund.

Бетон:

Для слабо впитывающих или гладких поверхностей необходим грунтовочный слой CapaGrund Universal.

На грубо пористые, впитывающие поверхности и поверхности с легкой песчаной осыпью нанести грунтовочное покрытие OptiGrund E.L.F.

На мучнисто-пылящих поверхностях необходимо грунтование продуктом Dura-grund.

Волокнистые цементные плиты (без покрытия):

Для плит с поверхностным уплотнением требуется грунтовочный слой Dura-Haftgrund.

На выветрившиеся, сильно впитывающие плиты нанести грунтовочный слой Dura-grund.

Свободно расположенные плиты необходимо обработать полностью, включая обратную сторону и края.

Покрытия дисперсионными красками с несущей способностью:

Покрытия дисперсионными красками меловой осыпью очистить с помощью струи воды под напором при соблюдении установленных законом предписаний.

Глянцевым поверхностям придать шероховатость.

Нанести грунтовочный слой Putzgrund 610 или Dura-grund (разбавить на 20% спиртом).

Покрытия, не обладающие несущей способностью и выполненные дисперсионными красками, лаками или штукатурками на основе синт. смол:

Полностью удалить соответствующим методом, например, механическим способом или при помощи химического раствора. Почистить поверхности с помощью струи горячей воды под напором с соблюдением местных предписаний.

На слабо впитывающие или гладкие поверхности нанести грунтовочный слой CapaGrund Universal.

На впитывающие поверхности и подложки с мучной или песчаной осыпью нанести грунтовочный слой Dura-grund.

Способ нанесения:

Наносить материал шпателем или гладильной кельмой.

Щпатлевочные gratы после легкого натяжения необходимо сгладить.

Шпатлевка Duparol Fassaden-Spachtel TB хорошо шлифуется в сухом состоянии.

Толщина наносимого слоя:

Оптимальная толщина наносимого слоя 2-3 мм. За один рабочий прием можно наносить слой до 3 мм.

Структура покрытия:

Дальнейшая обработка:

Оптимально подходят материалы Duparol: Duparol-W, Duparol Universal-Fassadenfarbe.

Расход:

В зависимости от способа нанесения и толщины слоя ок. 500-800 г/м<sup>2</sup> и более.

Условия применения:

Нижний предел температуры при нанесении покрытия и сушке:

Шпатлевка Duparol Fassaden-Spachtel TB может наноситься при температуре окружающего воздуха и подложки до -15°C, если подложка сухая и без льда. Предварительно продукт должен храниться в течение одного дня при температуре +20°C.

Время сушки:

При температуре + 20 °C и относительной влажности воздуха 65 % через 48 часов поверхность сухая. При более низкой температуре воздуха нужно рассчитывать на увеличение времени сушки.

Чистка инструментов:

Уайт-спиритом или бензином-растворителем.

### Указания

Внимание:

Хранить в недоступном для детей месте. При шлифовании использовать фильтр от пыли P2. Во время применения и сушки необходимо обеспечить тщательное проветривание. Не есть, не пить, не курить во время применения данного продукта. При попадании в глаза и на кожу сразу тщательно промыть водой. Не допускать попадания в канализацию, сточные воды и в почву. Сразу после применения промыть рабочие инструменты водой с мылом.

Дополнительные сведения:

см. паспорт безопасности.

Утилизация:

Утилизируются только полностью пустые емкости. Жидкие остатки материала сдать в пункт сбора старых красок и лаков.

Состав:

Дисперсия синтетической смолы, минеральные наполнители, растворители, вода, добавки, консерванты.

Техническая консультация:

Телефон 0 61 54 /71 17 10

Факс 0 61 54 /71 17 11

Электронный адрес: [kundenservicecenter@caparol.de](mailto:kundenservicecenter@caparol.de)

В рамках данной технической информации невозможно дать рекомендации по обработке всех подложек, встречающихся на практике.

Если требуется обработать подложки, не указанные в данной Технической информации, то следует обратиться к нам или к нашим техническим сотрудникам в представительстве. Мы с удовольствием предоставим Вам подробную консультацию, связанную с конкретным объектом.

## Техническая информация №030-2 по состоянию на Январь 2015

Эта техническая информация подготовлена на основе самого современного уровня достижений техники и нашего практического опыта. Однако, в силу многообразия подложек и особых условий на объектах, покупатель/строитель (исполнитель работ) не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и определенных объектных условий. При выходе в свет новой редакции данная техническая информация утрачивает силу.

**ООО «ДАВ - Руссланд»** · ул.Авангардная, д.3 · RU-125493 Москва · Тел. (495) 66-00-849 · Факс (495) 645-57-99 · Internet: [www.caparol.ru](http://www.caparol.ru)

**ИЧП «Диском»** · ул.Лейтенанта Рябцева, 110 · BY-224025 Брест · Тел. (+375) 162 29 80 70 · Факс: (+375) 162 28 85 52 · Internet: [www.caparol.by](http://www.caparol.by) · E-mail: [contact@diskom.brest.by](mailto:contact@diskom.brest.by)

**ДП «Капарол Украина»** · ул.Карла Маркса, 200А · UA-08170 с. Вита Почтовая, Киевская обл. · Тел.: (+38) 044 379 06 89 · Факс: +38 044 379 06 85 · Internet: [www.caparol.ua](http://www.caparol.ua) · E-mail: [info@caparol.ua](mailto:info@caparol.ua)

**DAW Geschäftsbereich Berlin** · Schnellerstr. 141 · 12439 Berlin · Tel. +49 30 63-946-275 · Fax +49 30 63-946-378 · Internet: <http://www.caparol.de>

---