

Caparol Samtex 20

Для гладких шелковисто-глянцевых, высоконагружаемых, стойких к истиранию внутренних покрытий.



Описание продукта

Область применения	<p>Краска отлично подходит для гладких стен с качеством шпатлевочных работ уровня Q4. Также краска рекомендуется для тонкослойных покрытий фактурных подложек, таких как рельефные, тиснёные обои, обои Capaver в отелях, больницах, детских дошкольных учреждениях и иных общественных помещениях с повышенными требованиями к механической прочности и очистке поверхностей.</p> <p>Краска рекомендуется для применения в помещениях, в которых предусмотрен режим влажной дезинфекции.</p>
Свойства	<ul style="list-style-type: none"> ■ Водоразбавляема, экологична, обладает слабым запахом ■ Свободна от растворителей и без вредных выделений (E.L.F.) ■ Обладает высокой степенью белизны ■ Обладает хорошей укрывистостью ■ Хорошо очищается, устойчива к моющим и дезинфицирующим средствам и УФ ■ Легка в применении
Упаковка	<p>База 1: 10 л; 2,5 л База 3: 9,4 л; 2,35 л (объем после колеровки соответственно 10 л и 2,5</p>
Цвет	<p>База 1 (Base 1): Белый.</p> <p>Краску Caparol Samtex 20 можно колеровать самостоятельно с помощью колорантов CaparolColor Vollton- und Abtönfarben или AVA - AmphiColor Vollton- und Abtönfarben. При самостоятельном колеровании необходимо перемешать требуемое количество краски во избежание различий цветового тона.</p> <p>Caparol Samtex 20 колеруется автоматически в системе ColorExpress в большое количество оттенков распространенных цветовых коллекций.</p> <p>Чтобы определить возможную ошибку при колеровании, перед применением необходимо проверить точность цветового тона пробным выкрасом.</p> <p>На единый элемент окрашиваемой поверхности рекомендуется наносить материал из одной партии.</p>
Степень глянца	шелковисто-глянцевая (глянцевая согласно EN 13300)
Хранение	В прохладном месте при температуре не ниже + 5° С.
Технические параметры	<ul style="list-style-type: none"> ■ Влажное истирание (истираемость): Класс 1 по EN 13300 ■ Степень контрастности (укривистость): укрывающая способность класса 2 при расходе 7 м² / л или 140 мл/м² ■ Максимальная величина зерна: тонкий (<100 µm) ■ Плотность: около 1,4 г/см³
Дополнительные продукты	Samtgrund, CapaSol Tiefgrund, Capagrund Universal
Замечание	Вследствие колеровки возможны некоторые изменения исходных технических данных.



Применение

Подходящие подложки	Подложки должны быть чистыми, сухими, без разделяющих веществ. Подготовку основания и выполнение малярных работ следует выполнять в соответствии с СП 1.03.01-2019 (BY) "Отделочные работы".
Подготовка подложки	<p>На прочные, мало впитывающие штукатурки наносить покрытие без предварительной обработки.</p> <p>На пористые, впитывающие штукатурки и штукатурки с песчаной осыпью нанести грунтовочный слой CapaSol Tiefgrund или OptiSilan.</p> <p>Гипсовые и готовые штукатурки растворной группы P IV: нанести грунтовочный слой CapaSol Tiefgrund или Caparol Samtgrund. Места спёка гипсовой штукатурки зашлифовать и очистить от пыли, грунтовочное покрытие выполнить с помощью Caparol-Tiefgrund TB.</p> <p>Гипсовые строительные плиты: на впитывающие плиты нанести грунтовочный слой OptiSilan или Caparol-Tiefgrund TB.</p> <p>На сильно уплотненные, гладкие плиты нанести придающий адгезию грунтовочный слой Capagrund Universal или Samtgrund.</p> <p>Гипсокартонные плиты: после каждой шлифовки прогрунтовать материалом OptiSilan или CapaSol Tiefgrund. Необходимо избегать образования глянцевого слоя (блестящей поверхности) после грунтования.</p> <p>Мягкие, непрочные шпаклевки закрепить с помощью Caparol-Tiefgrund TB.</p> <p>Для оснований с водорастворимыми красящими составляющими применяется грунтовочное покрытие, выполняемое с помощью краски Caparol Aqua-inn Nr.1.</p> <p>Бетон: удалить имеющиеся остатки отделяемых веществ, а также мелящиеся и осыпающиеся частицы. Загрунтовать CapaSol Tiefgrund.</p> <p>Пористый бетон: нанести грунтовочный слой Sylitol Grundkonzentrat, разбавленный водой в пропорции 1:2.</p> <p>Кладка из кирпича и силикатного кирпича: наносить покрытие без предварительной обработки.</p> <p>Покрытия с несущей способностью: на матовые, слабо впитывающие поверхности наносить покрытие без предварительной обработки.</p> <p>Глянцевым и лакированным поверхностям сначала придать шероховатость. Нанести грунтовочный слой Capagrund Universal.</p> <p>Непрочно держащиеся обои: удалить без остатков. Смыть следы клейстера и макулатуры. Нанести грунтовочное покрытие Caparol-Tiefgrund TB.</p> <p>Заплесневевшие поверхности: при наличии грибка или водорослей очистить поверхность водоструйным способом с соблюдением законодательства РБ. Промыть поверхность продуктом Saratox и после высыхания загрунтовать грунтовкой CapaSol с добавлением концентрата Caparol Fungizid (0.75л на 10 л грунтовки). На сильно поврежденные поверхности необходимо нанести заключительное покрытие краской Fungitex-W.</p> <p>Поверхности с никотиновыми, водными пятнами и пятнами копоти и жира: никотиновые загрязнения, а также пятна копоти и жира смыть водой с добавлением растворяющих жир бытовых чистящих средств и оставить до полного высыхания. Высохшие водяные пятна почистить сухой щёткой. Нанести изолирующий грунтовочный слой краской Caparol Aqua-inn Nr.1. На сильно загрязнённые поверхности нанести заключительное покрытие Aqua-inn Nr.1.</p>
Метод нанесения	<p>Наносится кистью, валиком или распылителем.</p> <p>Нанесение с помощью безвоздушного распылителя Airless: угол распыления: 50 °. Распылитель: 0,021 - 0,025", давление распыления: 150 - 180 бар. Рабочие инструменты после применения промыть водой.</p>
Структура покрытия	Нанести 1 или 2 слоя равномерно и тонкослойно краской Caparol Samtex 20 в неразбавленном состоянии или разбавить при необходимости макс. 5% воды. Для очень контрастных окрашенных поверхностей и поверхностей с различной впитывающей способностью и темных оттенков предварительно нанести грунтовочный слой Caparol Samtgrund.
Расход	Около 120 мл/м ² за один проход на гладкой подложке, на шероховатой поверхности расход соответственно увеличивается. Точный расход определяется при пробном нанесении
Условия применения	Нижний предел температуры при нанесении покрытия: температура окружающей среды и подложки + 5 °C.
Сушка/время сушки	При температуре + 20 °C и относительной влажности воздуха 65 % через 6-8 часов поверхность высыхает и можно проводить ее дальнейшую обработку. Полностью поверхность приобретает прочность и может подвергаться нагрузкам и чистке примерно через 15 суток. При более низкой температуре, а также при более высокой влажности воздуха продолжительность высыхания возрастает.
Замечание	<p>Во избежание видимых наслоений (полошения) покрытие наносится в технике «мокрое по мокрому» за один рабочий приём. Чтобы получить равномерную оптику на гладкой поверхности или поверхности, подвергающейся воздействию скользкого света, может потребоваться нанесение дополнительного слоя.</p> <p>Краску необходимо хорошо перемешать. При применении продукта Caparol-Tiefgrund TB в помещении может появиться типичный запах растворителя, поэтому необходимо обеспечить хорошую вентиляцию. В помещениях с повышенными гигиеническими требованиями вместо Caparol-Tiefgrund TB применяйте продукт Dura-Putzfestiger без ароматических углеводородов и со слабым запахом.</p> <p>Следы подновления (подкрашивания) на поверхности зависят от многих факторов, их нельзя гарантировано избежать.</p>

Замечание

Указания для безопасного применения

Хранить в недоступном для детей месте. Работы производить при достаточной вентиляции. При работе с продуктом не принимать пищу и напитки, не курить. При контакте с кожей или глазами немедленно тщательно промыть водой. Не допускать попадания в канализацию, почву, водоем! При нанесении распылением избегать вдыхания паров и аэрозоля. Вредно при проглатывании и вдыхании паров. При попадании на кожу у лиц с повышенной индивидуальной чувствительностью возможна аллергическая реакция. Материал пожаровзрывобезопасен вследствие отсутствия в его составе органических растворителей.

Утилизация

Во вторичную переработку сдавать только пустые ведра. Остатки жидкого материала могут быть утилизированы как отходы красок на водной основе, остатки материала после высыхания могут быть утилизированы как строительные отходы, отвердевшие старые краски, а также как бытовой мусор. Утилизацию отходов производить в соответствии с действующим законодательством.

Предельная концентрация летучих органических соединений (ЛОС) для Евросоюза

Этот продукт содержит менее 1 г/л VOC (ЛОС).

Код продуктов ЛКМ

GISCODE: BSW20.

Адрес производства- см. на упаковке:

Германия: DAW SE, Roßdörfer Straße 50, 64372 Ober-Ramstadt

Польша: Caparol Polska, Zakład Produkcyjny, ul. Milenijna 3, 97-410 Kleszczów

Беларусь: предприятие «Диском», 224004 Брестский р-н, Тельминский с/с, 4В, АПК в районе Аэропорта «Брест»

Декларация состава

поливинилацетат-этиленовая смола, двуокись титана, карбонат кальция, силикаты, вода, добавки, консервант. Содержит: 1,2-бензизотиазол-3 (2H) -он, 2-метил-2H-изотиазол-3-он. Может вызывать аллергическую реакцию.

Техническая консультация

В данном печатном издании не рассматриваются все возможные основания, применяемые на практике и их обработка. При обработке основания, не включенного в данную техническую информацию обращайтесь за консультациями в компанию Caparol или к сотрудникам отдела сбыта. Компания Caparol будет рада предоставить консультации по конкретным условиям объекта.

Центр обслуживания

e-mail: info@caparol.by

г. Брест: +375 (162) 55 97 17 | г. Минск: + 375 (17) 277 30 89 г.Гродно: +375 (152) 60 09 11 | г. Витебск: +375 (212) 63 54 45 г. Гомель: + 375 (232) 60 28 65 | г.Могилёв: +375 (222) 25 93 21

Техническая информация D020BY · состояние на: июня 2020 *

Данная техническая информация подготовлена на основе самого современного уровня технических знаний и нашего практического опыта. Однако, в силу многообразия подложек и особых условий на объектах, покупатель, строитель (исполнитель работ) не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и определенных объектных условий.

При выходе в свет новой редакции данная техническая информация утрачивает силу. Актуальная техническая информация доступна на официальной интернет-странице: www.caparol.by

Иностранное унитарное предприятие "Диском", Предприятие группы фирм DAW SE, BY-224004, Республика Беларусь, Брестская обл., Брестский р-н, Тельминский с/с, 4В АПК в районе Аэропорта «Брест» • тел.:+375 162 55 97 17 • факс:+375 162 55 97 18 • Internet: www.caparol.by • e-mail: info@caparol.by