

Caparol SamtGrund

Экологичная гладкая грунтовочная краска для интерьерных работ.



Описание продукта

Область применения	<p>Особенно рекомендуется для применения под насыщенные и яркие оттенки. Для интерьерных работ при использовании красок серии Caparol Samtex. Грунтовочная краска (пигментированная грунтовка) для гладких, способствующих адгезии и сохраняющих фактуру поверхности грунтовочных покрытий.</p> <p>Имеет светло-серый оттенок (примерно Grau 60 по коллекции 3D-Систем), что способствует выявлению неровностей и контрастных мест.</p>
Свойства	<ul style="list-style-type: none"> - Водоразбавляемая, экологичная, с минимальным запахом - Свободная от растворителей и без вредных эмиссий - Способствует адгезии последующего слоя - Тонкослойная - Паропроницаемая - Обладает хорошей укрывистостью, нивелирует контрастность подложки
Связующее	Синтетический латекс, в соответствии со стандартом DIN 55 945.
Упаковка	База 1: 2,5 л; 10 л
Цвет	База 1, светло-серая (примерно Grau 60 по 3D-Систем) может применяться без дальнейшего колерования, а также колеруется на машине в системе ColorExpress.
Степень глянца	матовая
Хранение	В прохладном месте, но не на морозе.
Технические параметры	■ Плотность: около 1,3 г/см ³
Замечание	Вследствие колеровки возможны некоторые изменения исходных технических данных.

Применение

Подходящие подложки	<p>Основания не должны иметь загрязнений, разделяющих веществ и быть сухими. Подготовку основания и выполнение малярных работ следует выполнять в соответствии с ТКП 45-1.03-311-2018 «Отделочные работы. Основные требования», при устройстве ЛШСУ руководствоваться ТКП 45-3.02-114-2009.</p>
Подготовка подложки	Штукатурки растворных групп P II и PIII (известково-цементные, цементно-известковые):



Плотные штукатурки с нормальной впитываемостью окрашиваются без их предварительной подготовки. На крупнопористые, осыпающиеся, впитывающие штукатурки наносится грунтовка акриловым гидрозоле Capasol Tiefgrund.

Гипсовые и готовые штукатурки групп PIV и PV (гипсовые):

Гипсовые штукатурки со спеченной поверхностью или непрочные шлифовать, удалить пыль и нанести слой грунтовки глубокого проникновения Caparol-Tiefgrund TB. Обычную гипсовую шпатлевку загрунтовать Capasol Tiefgrund.

Гипсовые строительные панели:

Впитывающие влагу панели загрунтовать акриловым гидрозоле Capasol Tiefgrund или глубоким грунтом марки Caparol-Tiefgrund TB.

На сильно уплотненные, гладкие панели нанести адгезионный грунт марки Caparol Haftgrund EG.

Гипсокартонные панели:

Сошлифовать неровности шпатлевки. Места шлифовки закрепить Caparol Tiefgrund или Capasol Tiefgrund.

Панели с водорастворимыми, образующие пятна компонентами загрунтовать фильтрующим грунтом Caparol AquaSperrgrund.

Бетон:

Удалить возможные остатки разъединяющего материала, а также пылящие, осыпающиеся вещества.

Газобетон:

Грунтовочное покрытие материалом Syllitol Grund-Konzentrat разбавленным водой в пропорции 1:2.

Неоштукатуренная кладка из силикатного и обычного кирпича:

Окрашивать без предварительной подготовки.

Покрытия с хорошей несущей способностью:

Матовые, мало впитывающие поверхности окрашивать без предварительной подготовки.

Блестящим поверхностям, лакам и эмалям придать шероховатость.

Крупнопористые, осыпающиеся или впитывающие поверхности загрунтовать Caparol OptiSilan или Dupa-Putzfestiger.

Покрытия с плохой несущей способностью:

Покрытия лаками, эмалями, дисперсионными красками, а также штукатурные покрытия на основе синтетических смол, имеющие плохую несущую способность, необходимо удалить.

Плохо несущие покрытия из минеральных красок механически удалить и очистить поверхности от пыли. Загрунтовать глубоким грунтом марки Caparol-Tiefgrund TB.

Покрытия клеевыми красками:

Смыть до самой основы. Загрунтовать грунтовкой марки Caparol-Tiefgrund TB.

Неокрашенные ворсистые, рельефные, тисненные обои из бумаги, стеклообои:

Окрашивать без предварительной подготовки.

Непрочные обои:

Удалить без остатка. Смыть остатки обойного клея и бумажной основы. Загрунтовать глубоким грунтом марки Caparol-Tiefgrund TB.

Поверхности, покрытые плесенью:

Удалить следы плесени или грибка механическим путем с помощью увлажненной щетки, шибера или скребка, промыть поверхности средством Saratop и дать им хорошо просохнуть.

Грунтовочное покрытие выполнить согласно состоянию поверхности. На сильно зараженных поверхностях применить краски Indeko-W, Fungitex-W.

Поверхности с пятнами никотина, воды, копоти, масла или жира:

Пятна никотина, воды, копоти, масла или жира промыть водой с добавлением моющего средства

и дать им хорошо просохнуть. Высохшие водяные пятна прочистить сухой щёткой. Нанести изолирующую грунтовку Caparol AquaSperrgrund. На сильно загрязненные места нанести заключительное покрытие материалом Caparol Aqua-inn Nr.1.

Древесина и древесные материалы:

Окрашивать водорастворимыми, экологически чистыми акриловыми лаками Capacryl или краской для дерева Capadur Color .

Устранение мелких дефектов:

После соответствующей предварительной обработки устранить дефекты многоцелевой шпатлевкой марки Akkordspachtel в соответствии с инструкциями по их применению, и при необходимости дополнительно загрунтовать.

Метод нанесения	Наносить кистью, валиком или методом безвоздушного распыления.
Структура покрытия	Заключительный (финишный) слой: выполнить краской серии Caparol Samtex (2, 3, 7, 10, 12, 20).
Расход	Ок. 130 мл/кв.м за один проход на гладкой поверхности. На шероховатой поверхности расход соответственно больше. Точный расход определяется на пробном покрытии.
Условия применения	+5 °С для подложки и окружающего воздуха.
Сушка/время сушки	При температуре +20 °С и относительной влажности воздуха 65 % покрытие через 4–6 часов сухо на поверхности и готово к нанесению следующего слоя. Полностью сухим и способным выдерживать нагрузку покрытие становится примерно через 3 дня. Эти сроки возрастают при более низкой температуре и более высокой влажности воздуха.
Инструменты	Валиком (ворс: 13 – 18 мм), кистью или распылителем Airless
Чистка инструментов	Рабочие инструменты после использования промывать водой.
Нанесение безвоздушным методом (Airless)	Угол распыления: 50° Форсунка: 0,021–0,026 дюйма Давление: 150–180 бар
Замечание	Во избежание образования заметных стыков отдельных участков обработанной поверхности материал следует наносить за один проход методом «мокрый по мокрому».

Замечание

Внимание (Информация по состоянию техники при печати)

Хранить в местах, недоступных для детей. При попадании в глаза и на кожу сразу же основательно промыть водой. Не вдыхать образующийся туман при нанесении краскопультom. Не допускать попадания в канализацию/ водоемы или в почву. Подробные сведения: см. паспорт безопасности продукта.

Утилизация

Во вторичную переработку сдавать только пустые ведра. Остатки материала после высыхания могут быть утилизированы как строительные отходы или как отвердевшие старые краски, а также как бытовой мусор.

Предельная концентрация летучих органических соединений (ЛОС) для Евросоюза

Группа (A/a): до 30 г/л (2010). Этот продукт содержит макс. 1 г/л.

Декларация состава

Дисперсия искусственной смолы, пигменты, минеральные наполнители, вода, аддитивы, консерванты.

Центр обслуживания

e-mail: info@caparol.by

г. Брест: +375 (162) 55 97 17 | г. Минск: + 375 (17) 207 46 00

г. Гродно: +375 (152) 60 09 11 | г. Витебск: +375 (212) 63 54 45

г. Гомель: + 375 (232) 60 28 65 | г. Могилёв: +375 (222) 25 93 21

Техническая информация D008BY NOE · состояние на: Август 2019 *

Данная техническая информация подготовлена на основе самого современного уровня технических знаний и нашего практического опыта. Однако, в силу многообразия подложек и особых условий на объектах, покупатель, строитель (исполнитель работ) не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и определенных объектных условий. При выходе в свет новой редакции данная техническая информация утрачивает силу. Актуальная техническая информация доступна на официальной интернет-странице: www.caparol.by

Иностранное унитарное предприятие "Дискон", Предприятие группы фирм DAW SE, BY-224004, Республика Беларусь, Брестская обл., Брестский р-н, Тельминский с/с, 4В АПК в районе Аэропорта «Брест» • тел.: +375 162 55 97 17 • факс: +375 162 55 97 18 • Internet: www.caparol.by • e-mail: info@caparol.by