



Отвердитель BRAVA GR полиизоцианатный

TU BY 600112981.044-2013

Краткий обзор

Назначение Для отверждения грунтовок и эмалей для мебели торговой марки BRAVA UR: BRAVA UR GR-01 (УР-0361) 2К, BRAVA UR GR-02 ТИХ (УР-0362) 2К BRAVA UR GR-03 (УР-0363) 2К, эмалей BRAVA UR EM-25 (УР-2365) 2К. В зависимости от времени отверждения отвердитель BRAVA GR выпускается следующих модификаций:
- М (medium speed) – для времени отверждения до 1 часа;
- MS (medium-slow speed) – для времени отверждения до 2 часов;
- S (slow speed) – для времени отверждения до 4 часов.

Сферы применения Деревообработка

Состав Раствор полиизоцианата в органических растворителях.

Цвет и внешний вид покрытия Однородная прозрачная жидкость без посторонних включений.

Технические данные

Показатели качества	Значение по ТУ
Массовая доля нелетучих веществ, %	47 - 54
Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0 ± 0,5) °С, с, не менее	10

Упаковка 0,5 л; 1 л.

Технология применения

Применение Вводить непосредственно перед проведением окрасочных работ в соответствии с рекомендациями на каждый отверждаемый лакокрасочный материал. Перед применением полуфабрикаты полиуретановых материалов тщательно перемешать, после чего смешать с полиизоцианатным (уретановым) отвердителем в соотношении (по массе), указанном в технической информации на полиуретановые материалы марки BRAVA.
Для придания специфических свойств по требованию заказчика соотношение может изменяться. Соотношения также указаны на этикетке конкретного материала (полуфабриката).
Нижний температурный предел при применении – согласно требованиям на отверждаемый лакокрасочный материал.

Дополнительная информация

Транспортировка и хранение В плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей, вдали от источников тепла. Рекомендуемая температура хранения от 5 до 30 °С.

Меры предосторожности Не допускать попадания продукта в водоемы, канализацию и почву. Окрасочные работы проводить при наличии местной и общей вентиляции. При недостаточной вентиляции использовать респиратор. Держать в плотно закрытой таре. Беречь от источников воспламенения, тепла, искр, открытого огня. Не курить. Использовать резиновые перчатки. Использовать взрывобезопасное оборудование, освещение, искробезопасный инструмент. Тушить распыленной водой, воздушно-механической пеной, порошками. При попадании на кожу немедленно снять всю загрязненную одежду, загрязненные участки кожи промыть водой с мылом. При попадании в глаза осторожно промыть водой в течение нескольких минут. При вдыхании: свежий воздух и покой. К работе не допускать аллергиков и лиц, склонных к заболеваниям дыхательных путей. При возникновении симптомов астмы или затрудненного дыхания обратиться за медицинской помощью. Беречь от детей. **БЕРЕЧЬ ОТ ОГНЯ! БЕРЕЧЬ ОТ ВЛАГИ!**
Более подробная информация по обращению и утилизации отвердителя – в паспорте безопасности.

Утилизация отходов В утилизацию сдавать только пустую тару. Засохшие остатки материала утилизировать как бытовые отходы.

Гарантийный срок 6 месяцев с даты изготовления (при соблюдении условий транспортирования и хранения).

Дополнительная документация Свидетельство о гос. регистрации ВУ.50.51.01.008.E.002236.10.13
Паспорт безопасности ПБХП РБ 600112981.050 - 2014

Контактная информация Отдел развития и продвижения промышленных материалов:
телефон: +375 (29) 660 25 34, 660 30 23, 660 66 81, 698 16 92
e-mail: otsp@mav.by

Отдел клиентской поддержки:
телефон: +375 (1716) 6 12 29 6 13 21 6 13 22 6 13 23 6 13 24
e-mail: zakaz@mav.by

Предприятие MAV благодарит Вас за использование данной продукции. Достоверность представленных данных основывается на современных научных знаниях, лабораторных испытаниях и практическом опыте. Обращаем Ваше внимание, что условия использования материала не соответствуют требованиям данной технической документации, следует предварительно удостовериться в возможности его применения. Это обусловлено разнообразием всевозможных подложек для нанесения покрытий и условий на конкретных объектах. Будем признательны за информирование о Вашем опыте работы с нашими материалами.