

# PremiumColor

Премиальное качество оттенков, насыщенность цвета при очень высокой износостойкости.



## Описание продукта

Область применения	Для нанесения покрытий с насыщенным цветовым тоном на внутренние настенные и потолочные поверхности, подвергающиеся повышенной механической нагрузке. При нанесении PremiumColor получается благородно-матовая поверхность с особой насыщенностью цвета и снижается «эффект письма» на поверхностях с интенсивным цветом. PremiumColor не может применяться как обычная краска и должна быть нанесена на предварительно окрашенную поверхность - см. раздел Подготовка подложки.	
Свойства	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ разбавляется водой, экологически чистая, со слабым запахом</li> <li>■ ремонтпригодна</li> <li>■ с минимизированной эмиссией, не содержит растворителей</li> <li>■ снижает эффект письма</li> <li>■ очень прочная поверхность</li> <li>■ интенсивная сочность цветового тона</li> </ul>	
Связующее	Дисперсия синтетического материала согласно DIN 55 945.	
Упаковка	1,25 л, 2,5 л, 5 л, 7,5 л, 12,5 л	
Цвет	<b>PremiumColor</b> является исключительно базовым материалом и перед применением должен быть отколерован в установке ColorExpress в требуемый цветовой тон. При заказе продукта одного цветового тона в количестве от 100 л по запросу он может быть поставлен с заводской колеровкой. Чтобы определить возможную ошибку при колеровании, перед применением необходимо проверить точность цветового тона. На соприкасающиеся поверхности необходимо наносить материал из одной партии.	
Степень глянца	Глубоко матовая (согласно DIN EN 13 300)	
Хранение	В прохладном месте, но не на морозе.	
Технические параметры	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Влажное истирание (истираемость):</li> <li>■ Максимальная величина зерна:</li> <li>■ Плотность:</li> </ul>	<p>Класс 1, соответствует устойчивости к истиранию согласно СТБ EN 13300</p> <p>Мелкая зернистость (&lt; 100µm)</p> <p>(до колеровки) прим. 1,1 г/см<sup>3</sup></p>

powered by



## Применение

Подходящие подложки	Подложки должны быть чистыми, сухими, без разделяющих веществ.
Подготовка подложки	Вид подготовки поверхности зависит от её свойств. Общим требованием для продукта PremiumColor является применение пигментированной грунтовки Caparol Haftgrund EG или укрывистой краски Indeko-plus или Caparol Samtex 7, заколерованных в цвет, близкий по тону к финишному цвету PremiumColor.
Метод нанесения	Наносится кистью или валиком. Рекомендуется нанесение нейлоновым валиком с длиной ворса 14-18 мм. Рекомендуется применение высококачественных валиков, не склонных концентрировать материал по краям красящей поверхности. Краска PremiumColor не предназначена для механического нанесения (краскопульта).
Структура покрытия	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Укрывистое промежуточное покрытие можно выполнить материалами Haftgrund EG, Indeko-plus или Samtex 7 с цветовым тоном, согласованным с последующим покрытием PremiumColor</li> <li>■ Заключительное покрытие наносится материалом PremiumColor в неразбавленном состоянии один или два раза. При нанесении на большие площади PremiumColor может быть разбавлен 3% воды.</li> </ul> <p><b>Применение:</b> Перед применением материал тщательно перемешать. При нанесении на гладкую поверхность использовать нейлоновый валик со средним ворсом (высота ворса 14-18 мм), не склонный к скоплению материала в области краев, например, Rotanyl 18 фирмы Rotaplast. Нанести материал PremiumColor равномерно и затем пройти валиком в одном направлении.</p>
Расход	ок. 125 мл/м <sup>2</sup> за один рабочий проход на гладкой поверхности. На шероховатой поверхности расход соответственно увеличивается. Точный расход определяется пробным путем на объекте.
Условия применения	<b>Нижний предел температуры при нанесении и сушке:</b> +5 °С для окружающей среды и подложки
Сушка/время сушки	При 20 °С и 65% относительной влажности воздуха поверхность сухая и может подвергаться дальнейшей обработке через 4 - 6 часов. Поверхность полностью высыхает и может подвергаться нагрузке примерно через 3 дня. При пониженной температуре и повышенной влажности воздуха нужно рассчитывать на увеличение времени сушки.
Чистка инструментов	Рабочие инструменты сразу после применения промыть водой.
Замечание	Во избежание видимых наложений необходимо работать в один прием в технике «мокрое по мокрому». Чтобы сохранить особые свойства продукта, его нельзя смешивать с другими материалами. Следы улучшения поверхности зависят от многих факторов и их нельзя исключить (инструкция BFS 25).

## Замечание

Внимание (Информация по состоянию техники при печати)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Хранить в недоступном для детей месте.</li> <li>■ При попадании в глаза сразу промыть водой. При безвоздушном распылении не вдыхать туман при распылении.</li> <li>■ Не допускать попадания в канализацию / сточные воды и в почву.</li> <li>■ Дополнительные сведения см. в паспорте безопасности.</li> </ul>
Утилизация	Утилизировать только пустую упаковку. Жидкие остатки продукта могут быть утилизированы как отходы красок на водной основе, отвердевшие остатки продукта – как отвердевшие краски или бытовой мусор.
Предельная концентрация летучих органических соединений (ЛОС) для Евросоюза	Для продуктов данной категории A/a: 30 г/л (2010). Данный продукт содержит <1 г/л ЛОС.
Giscode	BSW20
Код продуктов ЛКМ	M-DF01
Декларация состава	Полимерное связующее, полиамиды, силикаты, целлюлоза, парафины, вода, добавки, консерванты.
Центр обслуживания	e-mail: info@caparol.by  г. Брест: +375 (162) 55 97 17   г. Минск: + 375 (17) 207 46 00 г. Гродно: +375 (152) 60 09 11   г. Витебск: +375 (212) 63 54 45 г. Гомель: + 375 (232) 60 28 65   г. Могилёв: +375 (222) 25 93 21

## Техническая информация IF382R BY · состояние на: Июнь 2019 \*

Данная техническая информация подготовлена на основе самого современного уровня технических знаний и нашего практического опыта. Однако, в силу многообразия подложек и особых условий на объектах, покупатель, строитель (исполнитель работ) не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и определенных объектных условий.

При выходе в свет новой редакции данная техническая информация утрачивает силу. Актуальная техническая информация доступна на официальной интернет-странице: [www.caparol.by](http://www.caparol.by)

**Иностранное унитарное предприятие "Диском", Предприятие группы фирм DAW SE**, BY-224004, Республика Беларусь, Брестская обл., Брестский р-н, Тельминский с/с, 4В АПК в районе Аэропорта «Брест» • тел.:+375 162 55 97 17 • факс:+375 162 55 97 18 • Internet: [www.caparol.by](http://www.caparol.by) • e-mail: [info@caparol.by](mailto:info@caparol.by)