

МАКРОFLEX 65 проф. зимняя

Однокомпонентная полиуретановая пена с увеличенным выходом

Упаковка: 850/1000 мл

МАКРОFLEX 65 проф. зимняя представляет собой готовую к применению однокомпонентную полиуретановую пену, затвердевающую под воздействием влажности воздуха. Баллон имеет специальное устройство для пистолета-аппликатора. Пена - саморасширяющийся продукт, время образования поверхностной пленки около 20 мин. Максимальное время полного затвердевания 24 ч. Выход пены из одного баллона примерно на 35% выше по сравнению с обычной монтажной пеной. Выход главным образом зависит от рабочих условий — температуры, влажности воздуха, доступного для расширения пространства и т. д. Увеличенный выход достигается благодаря обновленной рецептуре. МАКРОFLEX 65 проф. зимняя может применяться при температуре от минус 10°C. При минусовых температурах выход пены понижен. Затвердевшая пена не токсична.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Прекрасная адгезия со многими материалами
- Высокая тепло- и звукоизоляция
- Увеличенный выход пены
- Очень хорошая способность к заполнению
- Точная дозировка
- Очень аккуратное дозирование
- Минимальные потери вследствие хорошего дозирования
- Устойчивость к старению

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Герметизация щелей
- Герметизация мест соединения кровельных конструкций и изолирующих материалов.
- Создание звукоизолирующих экранов
- Герметизация швов и стыков вокруг труб
- Монтаж строительных панелей, соединение кровельных материалов и т. д.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Температура продукта при применении должна быть не ниже +5°C. Не хранить при температуре выше плюс 50°C. Для продолжительного хранения складировать в помещении с температурой не выше +25°C, но не ниже -5°C (-20°C для кратковременного хранения).

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Перед использованием необходимо выдержать баллон при комнатной температуре не менее 12 часов. Тщательно взболтайте баллон в течение 15 секунд. Удалите пластиковый колпачок с баллона и надежно присоедините пистолет-аппликатор к баллону. Во время работы всегда держите баллон в положении «дном вверх». Обрабатываемые поверхности должны быть чистыми и непыльными. Они могут быть влажными, но не покрытыми льдом. Увлажнение поверхностей и пены улучшает адгезию и пористость затвердевшей пены. Не рекомендуется удалять пистолет до полного использования баллона. При установке нового баллона его следует тщательно встряхнуть. Открутите пустой баллон и немедленно замените его на новый, убедившись, что в пистолете не осталось воздуха. Если вы не собираетесь менять баллон, удалите пену из пистолета при помощи очищающего средства МАКРОFLEX CLEANER. Затвердевшую пену можно удалить только механическим путем.

РАЗМЕРЫ СОЕДИНЕНИЙ

Максимальная ширина соединений при использовании должна быть до 4 см шириной и до 10 см глубиной. Рекомендуется заполнять соединения слой за слоем, сбрызгивая водой каждый слой.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Содержит дифенилметан-4,4'-диизоцианат. Оказывает вредное действие при вдыхании. Поражает глаза, дыхательную систему и кожу. Может вызывать раздражение кожи. При попадании в глаза немедленно промойте большим количеством воды и обратитесь к врачу. При попадании на кожу промойте большим количеством воды с мылом. Из-за выделения газообразных соединений обеспечьте хорошую вентиляцию во время работы. Все газы – CO₂, пропан, бутан – тяжелее воздуха. Пена МАКРОFLEX 65 проф. зимняя не разрушает озоновый слой Земли. Содержимое баллона находится под давлением. Нагревание выше +50°C может привести к взрыву. Не вскрывать и не сжигать пустой баллон. НЕ РАСПЫЛЯЙТЕ СОДЕРЖИМОЕ БАЛЛОНА НА ОГОНЬ ИЛИ

РАСКАЛЕННЫЕ ПРЕДМЕТЫ! ХРАНИТЕ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ!

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Внешний вид	Вязкая смесь, которая пенится при выходе из баллона и затвердевает под действием влажности воздуха
Основа	Полиуретан
Запах	Легкий специфический запах во время затвердевания, в затвердевшем состоянии запаха не имеет
Плотность	< 18 кг/м ³
Время отверждения до исчезновения прилипания	5 ... 12 мин (20 °C/ RH 50 %)
Время отверждения	ок. 1 ч (93% RH) ок. 18 ч (15% RH), max 24 ч
Вторичное расширение	Менее 80%
Давление при расширении	< 100 Н/дм ²
Стабильность размеров	+ - 5%
Долговременное впитывание воды отвердевшей пеной	Max 7,5% EN ISO 12087 (1997)
Термостойкость затвердевшей пены	от - 55°C до + 90°C
Класс пожароопасности отвердевшей пены	B3 (DIN 4102)
Температура вспышки отвердевшей пены	> +400°C
Прочность при растяжении	10 Н/см ² EVS EN 1609 (1999)
Прочность при сжатии	min 3,5 Н/см ²
Теплопроводность (затвердевшая пена)	0,030 В/м К
Выход пены	Ок. 60 л
Время выдержки пены при минусовых температурах дольше и зависит от температуры	
Температура нанесения	Время выдержки
- 10°C	7 – 10 ч
- 5°C	5 – 7 ч
-0°C	3 – 5 ч
+ 20°C	1,5 ч
Выход пены при минусовых температурах дольше и зависит от температуры	
Температура нанесения	Выход
- 10°C	30 л
+ 5°C	59 л
+ 20°C	54 л